

Restaureerimistööd:

- Kogu krohvipind puhastada mustusest, samblast ja samblikest soodapritsiaga või vajadusel liivapritsiaga (kõigepealt proovida varjatumas kohas, et see pinda ei kahjustaks).
- Aluspinnalt lahtilöönud, täielikult murenenud ja purunenud krohv eemaldada ja krohvida uuesti võimalikult sarnast tooni tsementkrohviga, vajadusel krohvi toonida.
- Müüritises asendada purunenud pinnaga silikaattellised samade mõõtudega uutega.



enam kahjustunud kohad

mustast poleeritud graniidist rist  
puhastada mustusest ja samblikest;

obeliski pealmine pind risti ümber  
puhastada ja parandada tsementmördiga

musta värviga tekst restaureerida:  
PÜHENDATUD  
1918-1920  
VABADUSSÕJAS  
TARTU-VALGA  
VILJANDI-VÕRU  
SETUMAA JA PIHKVA  
LAHINGUVÄLJADEL  
LANGENUD  
LÕUNA-EESTI  
VABASTAJATELE

Müüritise lagunenud krohviga kohad parandada tsementkrohviga,  
vajadusel asendada purunenud silikaattellised

Trepiastmete lagunenud krohviga kohad parandada tsementkrohviga,  
vajadusel asendada purunenud silikaattellised

<div><div>ARC</div><div><div>ARC PROJEKT OÜ</div><div>Tähtvere tn 4, Tartu, Tartumaa, 51007</div><div>tel +372 7423579    arc@arc.ee</div></div></div>			Tellija	Tartu linnavalitsus Raekoja plats 1a, Tartu, 50089	Töö nr. 2022-03
Registrikood 10213412, E-72/2003E			Töö nim.	Lõuna-Eesti vabastajate mälestusmärgi restaureerimisprojekt	Projekti staadium pp
Tegevdirektor	Ülo Mahoni		Joonis	Vaade loodest	Joonise nr AR-6-01
Arhitekt	Andrus Rehemaa				Mõõtkava 1:50
Vastutav spetsialist	Siiri Laanemaa				Kuupäev 17.05.2022